DICHTBANDPROFI DEUTSCHLAND
Gleinaer Straße 134
01139 Dresden (Germany)
Telefon: +49-351-8492849
E-Mail: dichtband-profi@web.de
www.dichtbandprofi.de

dichtbandprofi.com

Technisches Merkblatt

PROFI-Dehnzonen-Manschette 150 mm

Artikel Nr: A20131208

EAN: 0674386410694

Eigenschaften

- ✓ geprüft nach DIN 18534, MFPA Leipzig, PrüfzeugnisNr.: P-SAC 02/5.1/19-238
- ✓ wasserundurchlässig für Rohrdurchführungen von 12 bis 30 mm
- ✓ doppelseitig mit Vlies kaschiert
- ✓ innovativ und sicher an Wand und Boden
- ✓ elastisch und hochplastisch
- ✓ nimmt Bewegungen besser auf
- ✓ reißfest und alterungsbeständig
- ✓ mit Dehnzonenbereich aus PU-Folie
- ✓ für innen und außen

Einsatzbereiche

Zur wasserdichten Abdichtung von Durchführungen im Verbund mit Flächenabdichtungen unter Fliesen- und Platten- sowie Naturwerksteinbelägen in Räumen mit Feuchtigkeitsbeanspruchung. Besonders geeignet für schwer zugängige Durchführungen. Optimale Sicherheit durch dehnfähige Zone aus robuster PU Folie.

Technische Daten

Größe:	150 mm	Wasserundurchlässigkeit:	bis 0,2 bar
Dehnzone/Lochdurchmesser	70 mm/15 mm	Berstdruck:	0,15 Mpa
Menge im Karton:	50	Montagetemperatur:	mind. +12°C
Gewicht 50 Stk. im Karton:	ca. 410 gr.	Temperaturbest. lt. Werk:	-20°C bis +90°C
Gesamtdicke:	ca. 0,85 mm		
Farbe:	gelb	Material der Dehnzone:	PU Folie
Verpackung Karton:	110x110x20 mm		

Zubehör

Bitte beachten Sie neben diesen Angaben im technischen Merkblatt auch die entsprechenden Regelwerke und Vorschriften verschiedener Organisationen und Fachverbände und die jeweils geltenden DIN-Normen für die herzustellende Leistung. Alle Angaben in diesem Merkblatt beziehen sich auf Kenntnisse und Erfahrungen. Baustellenbedingungen können unterschiedlich sein und somit die Verarbeitung beeinflussen. Wir empfehlen ggf. Eigenversuche um die Verwendbarkeit und Eignung der Produkte im speziellen Fall sicher zu stellen.
Die Angaben zu den Produkteigenschaften beziehen sich auf Temperaturen von 20° Celsius und eine rel. Feuchte von 50%.
Bitte beachten sie das andere Temperaturen und insbesondere Frost die Produkteigenschaften verändern können und sich daraus Konsequenzen für deren Verarbeitung ergeben können.